

Patente Española
de introducción

MEMORIA

descriptiva sobre *"Un procedimiento para la fabricación
de material de aislamiento de esteatita"*

POR

D. Enrique Fincke y Wischmeier

DE

Salamanca,

Gerona,

España



El objeto de la patente de introducción a que se refiere la presente memoria descriptiva, es garantizar la explotación exclusiva de un procedimiento para la elaboración de productos de "esteatita" que sirven para el aislamiento.

Los aisladores de "esteatita" son muy superiores a los de porcelana a causa de su mayor resistencia y mejor coeficiente de aislamiento y como la piedra de "esteatita" se encuentra en el subsuelo de España en cantidades que parecen inagotables, he aquí que hay lugar para una fabricación nacional.

El procedimiento de que se trata consiste esencialmente en reducir la piedra de "esteatita" por medio de molinos bombos a un polvo finísimo y una vez realizado se coloca en un molde que pasa a una prensa que le da la presión necesaria para que resulte fabricado el artículo de aislamiento deseado restando solamente cocerlo, lo que se efectúa colocándolo en un horno apropiado, similar a los de producir porcelana. Se pueden añadir al polvo de "esteatita" otros productos finamente molidos, como feldespato, arcillas y cualquier otro material apropiado, a fin de mejorar el producto, formando siempre la "esteatita" la base principal de la mezcla.

Como es lógico y natural, la forma y tamaño de los productos de "esteatita" son variables, a fin de poder construir los productos que convengan.



N O T A .

=====

Constituye el objeto de la patente de introducción a que se refiere la presente memoria descriptiva: "UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE MATERIAL DE AISLAMIENTO DE ESTEATITA", consistente esencialmente en moler la piedra de esteatita a un polvo finisimo que después con o sin añadidura de otras tierras o minerales se coloca en un molde teniendo la forma del producto deseado, que se introduce en una prensa que le da la presión necesaria para que resulte formado el producto pasando luego a un horno para su cocción.

"Un procedimiento para la fabricación de material de aislamiento de esteatita"; tal y como queda substancialmente descrito en la presente memoria.

Esta memoria consta de dos hojas escritas por una sola cara.

Madrid, // de Marzo de 1929.

Enrique Vincke y Wischmeier.

P. P.

FOR
de SAN