



la acción del cloruro de cal de la solución anterior, procediéndose, finalmente, al secado de dichos desperdicios por el procedimiento que se crea más conveniente ya sea natural ya artificial.

20

Los desperdicios de yute, blanqueados por el procedimiento descritos, reúnen condiciones ventajosas, una de ellas la de economía, y podrán tener varias aplicaciones, en particular, y muy importantes, en la industria textil.

25

En la realización práctica de esta Patente serán variables las máquinas, recipientes o aparatos que se empleen en cuantas operaciones se han indicado anteriormente.

30

Así mismo, serán variables las cantidades, tanto de agua como de cloruro de cal o ácido sulfúrico que, respectivamente entren en cada una de las soluciones que se empleen para el blanqueado descrito, de los desperdicios de yute.

Finalmente, serán independientes de la Patente descrita cuantas circunstancias concurren en la misma y no cambien, alteren o modifiquen la esencialidad de la misma.

35

----- N O T A -----

Esta Patente se refiere a "UN PROCEDIMIENTO PARA EL BLANQUEO DE TODA CLASE DE DESPERDICIOS DE YUTE", debiendo recaer sobre la siguiente REIVINDICACION en la que se determina su mencionado objeto:

40

REIVINDICA el recurrente la propiedad y explotación exclusiva del mencionado procedimiento que, esencialmente, consiste,



45

primeramente en el lavado de los desperdicios de yute sumergien-  
do estos, el tiempo que se crea conveniente, en agua hirviendo,  
de la que después se sacan y una vez bien escurridos se sumer-  
gen en agua de Javal, o en una solución de cloruro de cal, y  
una vez sacados de esta solución, é igualmente bien escurridos,  
se lavan con agua ligeramente acidulada con ácido sulfurico,  
procediendo finalmente al secado de dichos desperdicios, tal  
y como se detalla en la descripción que antecede.

50

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas fo-  
liadas escritas por una sola cara.

Barcelona 31 de Octubre de 1929

P. A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. A.', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.