





( tres )

aglomerado ,por medio de los orujos o pulpa de la aceituna, formado con alquitran o cualquier otra materia semejantes, en proporción de un seis por ciento, taruandose en la maceracion de la mezcla, unos treinta minutos, teniendo que utilizar para ello un deposito rotativo mezclador y una prensa automática continua sacando por cada vuelta un aglomerado. El tamaño de estos podrá ser variable, así como las formas de presentación.

SEGUNDO- Por el mismo producto aglomerado formado con pulpas de aceitunas u orujos y alquitran, mediante el procedimiento de referencia, y que sirve para combustión en cocinillas, hornillos, estufas, etc. con el fin de sustituir a las leñas y a los carbones, todo ello sea aparece en el Memoria precedente.

TERCERO- POR "PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE UN AGLOMERADO FORMADO POR PULPAS U ORUJOS DE ACEITUNAS" (Clase, 8ª)

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede y con los fines que se han especificado.

La Memoria presente, consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, a veintitres de septiembre de mil novecientos treinta.

P.A.

