

127621



MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

P A T E N T E D E I N V E N C I O N

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

a nombre de Paul Birch BURCHARDT, de nacionalidad sueca, residente en Forsså Bruk, Näsvisken, Suecia, por "UN PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN PRODUCTO CARTONOIDE".

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ya se ha propuesto anteriormente fabricar cartón uniendo por lo menos tres capas, de las cuales por lo menos las dos exteriores de papel o cartulina, y la del centro de masa celulósica en forma de tira o pliego, comprimiendo el conjunto y uniendo las capas por inserción, previa a la compresión, de un aglutinante resistente a la humedad.

El cartón así fabricado puede constar de capas alternas de cartón, papel, etc.,

10 así como de masa celulósica en forma de tiras o pliegos, siempre que las dos capas exteriores sean de papel o cartón.

15 El presente invento se refiere a la fabricación de un producto análogo al cartón, y tiene por objeto, por una parte, reducir el coste de producción del cartón arriba descrito, y por otra, elevar la flexibilidad del mismo.

El invento consiste esencialmente en componer el producto análogo al cartón de dos o mas capas de masa celulósica en forma de tiras o pliegos, que se comprimen y mantienen unidas insertando antes de comprimir, entre las capas, un aglutinante, como asfalto, alquitrán u otro material análogo resistente a la humedad.

25 Para aumentar la resistencia a la humedad del producto final, una de las capas exteriores, o ambas, pueden tratarse con parafina.

Una de las capas exteriores puede ser de papel o cartulina (cartón).

30 Esta solicitud, que corresponde a la presentada en Suecia, el 14 de septiembre de 1931, bajo el número 3.752, se acoge a los beneficios del artículo 51 del vigente Estatuto de Propiedad.

-----o N O T A o-----

35 Los puntos de invención propia y nueva, que se presentan para que sean objeto de esta Patente de VEINTE años, son los siguientes:

40 1º.- Un procedimiento de fabricación de un producto cartonoides, caracterizado por constar el producto de dos o mas capas de masa ce-



lulósica en forma de tiras o pliegos, las cuales se comprimen y mantienen unidas insertando entre ellas, antes de la compresión, un aglutinante compuesto de asfalto, alquitrán o material análogo.

45

2º.- Un procedimiento conforme se reivindica en el punto 1º, caracterizado por utilizarse papel o cartulina (cartón) para una de las capas exteriores.

50

3º.- Un procedimiento conforme se reivindica en los puntos 1º o 2º, caracterizado por tratarse con parafina una de las capas exteriores, o las dos.

4º.- Un procedimiento para fabricar un producto cartonoides.

55

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de tres hojas, escritas por una sola cara.

Madrid, 13 de agosto de 1932.

P. A.

Alberto de Alzaburu
Por Poder



32