

BUENA REPRODUCCION
POR DIFERENCIAL DEL ORIGINAL

147 980



MEMORIA DESCRIPTIVA de la Patente de In-
vención solicitada a favor de CELIT, S. A., domiciliada
en Barcelona, en la calle de Sicilia, número 330, por "UN
PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE OBJETOS EN ACETIL-CELULOSA,
5 PARTIENDO DE UNA DISOLUCIÓN EN DISOLVENTES CON O SIN RECU-
PERACIÓN".

Para suplir la escasez de algunas primeras ma-
terias y la falta absoluta de otras, como son, por ejemplo,
el galalith, la fibra, la concha, el celuloide, el marfil
10 y otros, el inventor se ha propuesto y ha logrado producir
masas o planchas de acetil-celulosa, y por cuyo procedi-
miento se recaba el derecho a la explotación exclusiva, de
conformidad con la vigente Ley de Propiedad Industrial.

La materia obtenida por este procedimiento se
15 presenta en planchas transparentes u opacas, según sea pura
o mezclada con colorantes o pigmentos y substituye perfec-
tamente en sus calidades físicas a las materias mencionadas
antes.

El procedimiento de fabricación objeto de esta
20 patente consiste en disolver, generalmente al diez por cien-
to, el acetato en una mezcla de disolventes volátiles, co-

mo, por ejemplo, el lactato de etilo-acetona y verterla en bandejas o moldes provistos de marcos. Dichos disolventes se dejan evaporar libremente o en un aparato de recuperación, según la importancia de la producción.

La capa que resta será la plancha de acetato de celulosa disecados, dispuesta para el uso a que se quiera destinar.

Siendo la novedad y la utilidad cualidades esenciales del procedimiento descrito, se solicita la correspondiente patente de invención por veinte años a favor de --
CELIT, S. A., de Barcelona. -



N O T A.

La patente por veinte años que por la presente se solicita, es invención propia y nueva y recae sobre las reivindicaciones o puntos siguientes:

1º - Un procedimiento de fabricación de objetos de acetil celulosa, partiendo de una disolución de disolventes con o sin recuperación, que consiste en disolver, generalmente al diez por ciento, el acetato en una mezcla de disolventes volátiles, como el lactato de etilo-acetona, por ejemplo, y verterla en bandejas o moldes provistos de marcos. Disolventes que se dejan evaporar libremente o en un aparato de recuperación, según la importancia de la producción. La capa que resta será la plancha de acetato de celulosa disecados dispuesta para el uso a que se destine.

2º - Un procedimiento de fabricación de objetos de acetil-celulosa, partiendo de una disolución en disolventes don o

14 980

sin recuperación.

50

tal y como se ha descrito en la memoria que antecede y con los fines expuestos. -

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara. -

Madrid, 12 de Febrero de 1940.-

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Mariano de la Cruz", followed by a horizontal line.