

163324



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA,
A FAVOR DE DON SANTIAGO NAVARRO GARCIA, RESIDENTE EN
PORTUGALETE (Vizcaya) - Maestro Zubeldia, 20,

sobre:

"PROCEDIMIENTO DE IMPREGNACION DE LAMINAS PARA COMBATIR LA POLILLA"

=====

=====

El invento se refiere a un procedimiento de impregnación de láminas para combatir la polilla, y al propio tiempo enriquecer el ambiente e la atmósfera de los lugares donde estos preparados se colocan.

- 5 - Consiste la invención en impregnar por medios químicos o mecánicos adecuados, a láminas de papel e cartulina de una solución de naftalina hasta lograr la total impregnación de aquellas, al propio tiempo que en la composición entran productos germicidas de cloro - agradable que permiten ambientar las habitaciones des-



truyendo el pestilante olor de la naftalina.

Las láminas preparadas conforme a la invención satisfacen plenamente las necesidades caseras, pues además de combatir enérgicamente la polilla, hace mas 5 - agradable su aplicación, permite su máxima extensión, y, por tanto, es mayor su evaporización, causando mayor efecto que cuando es necesario aglomerar otros productos para conseguir la finalidad prevista.

El procedimiento se realiza de la siguiente forma: 10 -

Se dispone papel, cartulina ó otro material adecuado fabricado en cinta arrollada en bobina que pasa automáticamente por un baño caliente cuyos componentes son naftalina cristalizada 90 %, alcanfor sintético 15 - 5% y terpinol 5%, y después de conseguida la debida impregnación se procede a su enfriamiento, por medios corrientes, cortándose en láminas que se utilizan para la función a que se destinan.

NOTA

20 - En resumen; la patente recaerá sobre las siguientes reivindicaciones :

1 - Procedimiento de impregnación de láminas para combatir la polilla, caracterizado, esencialmente, por disponerse papel, cartulina ó otro material susceptible de impregnación, fabricado en cinta arrollado en bobina que pasa automáticamente por un baño caliente cuyos componentes son : Naftalina cristalizada 25 - 90% - Alcanfor sintético 5% y Terpinol 5%.

2 - Procedimiento, según la reivindicación anterior, caracterizado porque después de obtenida la necesidad 30 -



seria impregnación en el baño caliente, se procede a un enfriamiento del material impregnado y despues se corta en forma de láminas para conseguir la finalidad prevista.

5 - 3 - "Procedimiento de impregnación de láminas para combatir la polilla".

Según se describe en la presente memoria, que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 8 de Octubre de 1.943.

Francisco Javier Plaza

P. P.