



10 dimiento de fabricación de muelas de esmeril, determi-
nada en la Memoria de la patente principal, se susti-
tuye el betún de Judea por el alquitrán.

2ª.- En adicionar arena blanca de minas.

15 Com ambos productos en unión de la goma laca, ye-
so calcinado, rojo inglés, resina y esmeril, se consi-
gue la piedra o muela de esmeril con mucha mayor consis-
tencia que sin ellos.

20 Quedan subsistentes las demás particularidades
características determinadas en el procedimiento mencio-
nado en la Memoria de la patente principal, que se o-
pongan a la esencialidad de este primer certificado de
adición.

N O T A

25 El primer certificado de adición que se solicita
por mejoras o perfeccionamientos introducidos en el
objeto de la patente de invención núm. 169.013, recaerá
sobre las particularidades características de las
siguientes reivindicaciones:

30 1ª.- Mejoras o perfeccionamientos introducidos en
el objeto de la patente principal consistentes en sus-
tituir el betún de Judea por alquitrán, añadiendo ade-
más a la composición de la masa una proporción de are-
na blanca de minas cuyos productos mezclados convenientemente
a los otros mencionados en la patente principal, se consigue
3 obtener la muela de esmeril para biselar cristal y vidrio de mucha mas consistencia.



2a- "MEJORAS O PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE DE INVENCION N.º 169.013.

Todo según queda expuesto en la presente Memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara.

Madrid a 7 de julio de 1945

Por autorización del interesado.