

189330

189330

189330



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Correspondiente a una PATENTE DE INVENCION, cuyo registro se solicita por 20 años, para España y sus Posesiones, a favor de D. JOSÉ MARIA RODRIGUEZ VINÉ, de nacionalidad española y residente en Madrid, calle de Augusto Figueroa nº 32, por: "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE PAVIMENTOS O PARQUETS".

- o - o -

5.- Se conocen en la actualidad una diversidad de pavimentos, especiales que tienden en su mayor parte a modificar los clásicos parquets que, por su elevado costo tanto de materiales cuanto de mano de obra, van desplazándose, aun cuando no es posible su eliminación debido a que es, sin duda, el más ornamental, decorativo y lujoso; pero por esto precisamente, solo es posible adoptarlo en construcciones costosas.

10.- El procedimiento de que en esta memoria se trata es fruto de los estudios llevados a cabo, dentro de una práctica constante en la profesión, y se ha llegado con él a la feliz conclusión, convertida en realidad práctica, de que en su virtud los tan deseados parquets pueden ser dis-

1330

189320

15.-

puestos con gran sencillez, siendo, además por su costo, perfectamente asequibles en las construcciones de coste medio, resultando un pavimento perfecto y con los más variados e ilimitados dibujos.



20.-

Efectivamente, con el procedimiento inventado se consigue un previo económico debido a que la mano de obra, tanto de fabricación como de colocación se ha disminuido hasta el mínimo; como asimismo la cantidad de materiales han sido reducidas porque se emplean las secciones mínimas admisibles para obtener una resistencia apropiada.

25.-

En cuanto a estética, la vistosidad del pavimento supera a cualquiera otro de los conocidos, debido a que se puede disponer el veteado de la madera en la forma que se desee o convenga para conseguir los mejores efectos.

30.-

Por otra parte, en el aspecto técnico, se consiguen mejoras, primero por existir una perfecta armonía entre la madera y el asfalto, mediante el que se obtiene una gran impermeabilidad, continuidad en el pavimentado y por ende la imposibilidad de anidamiento de insectos y reproducción de estos.

35.-

Resulta, por lo expuesto, un pavimento perfecto, cómodo y elegante, cuya adopción está asegurada por el éxito que en las pruebas se ha obtenido.

40.-

El procedimiento en sí consiste en lo siguiente:
En primer lugar, una vez limpio el piso se tenderá una capa de asfalto de un centímetro de espesor como mínimo a dos como máximo, La composición de este variará según el lugar siendo la temperatura media ambiente la que la fije.

Simultáneamente al tendido de asfalto y aprovechan-

189330 189320

45.- do su elevada temperatura, superior a los 100 grados, se fijaran las losetas de madera, que previamente cortadas de la forma y espesor elegido, mediante unos pequeños golpes de maza de madera que se daran en distintas partes de la loseta. La normal adherencia entre madera y asfalto servirá de fijación entre ambos.

50.-



Pasadas 24 horas se procede a eliminar mediante cepillo o lija, las diferencias que el solado pudiera dejar entre losetas.

55.-

Eliminadas estas y barrido el pavimento se dará de cera, para su mejor aspecto y conservación.

Los términos de la precedente descripción, necesariamente, deben tomarse a título enunciativo y no limitativo, por que todas las operaciones descritas individualmente estan sometidas a variaciones que en nada puede estimarse alteran la esencialidad del invento.

60.-

- - - - -

N O T A

Se reivindica como invención propia del solicitante:

65.-

1º).- "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE PAVIMENTOS O PARQUETS", caracterizado porque sobre un firme o forjado de piso, previamente limpio, se extiende una capa de asfalto fundido, de composición adecuada a las temperaturas ambientes sobre las normas prefijadas para las composiciones de betunes asfálticos endurecibles; disponiendo sobre la masa fundida, a temperatura superior a cien grados,

70.-

losetas o piezas de madera prefabricadas con los dibujos y formas establecidas; practicando en las mismas ranuras o acanalamientos para la introducción de la masa asfáltica; prest.

189330 - 189320

nando las piezas sobre la misma masa por medio de masa u otro apropiado; dejándolo enfriar durante veinticuatro horas y afinándolo por su parte superior para el igualamiento, limpieza y encerado.

75.-



2º).- "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PAVIMENTOS O PARQUETS".

Consta esta memoria de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, componiendo un total de ochenta y dos líneas incluídas las presentes.

80.-

Madrid, 5 de Agosto de 1.949

ANTONIO ESCRIBA

P. P.

Antonio Escriba