

PATENTE DE INVENCION

25 MAY



192435

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Procedimiento de fabricación de película de viscosa  
"transparente e impermeable".

=====

Solicitantes : LA CELLOPHANE ESPAÑOLA, Cia. Ama., resi-  
dente en Bilbao, Colón de Larreategui, 20.

====

La protección que con el embalaje de película de viscosa se obtiene para los artículos envasados con ella, resulta insuficiente cuando el paso de la humedad puede perjudicarlos, o bien cuando los objetos a proteger poseen ya un cierto grado de humedad que conviene

5.



192435

conservar.

La evitación de estos inconvenientes se logra con la impermeabilización de la película de viscosa, por el procedimiento que a continuación se describe.

10. La impermeabilización por el procedimiento de la invención se realiza con el empleo de derivados del petróleo totalmente inocuos que no comunican olor alguno a la película y conservan su transparencia.

15. La aplicación del producto se hace en continuo, por medio de rodillos que toman el producto de un baño y lo aplican a las dos caras de la película.

20. La bobina del celofán pasa por unos cilindros impregnados por un baño de derivados del petróleo, quedando la hoja de celofán impregnada por las dos caras y se seca en la misma máquina por el efecto de insuflación de aire producido por el movimiento de los rodillos, arrollándose el celofán impregnado, o bien almacenándolo en hojas planas.

N O T A

25. Descrita suficientemente la naturaleza del invento así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de ligeras modificaciones de detalle sin que por ello se altere el principio fundamental,
30. siendo lo que constituye la esencia del referido invento, y por lo que se solicita, patente de invención, por veinte años en España: "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE PELICULA DE VISCOSA TRANSPARENTE E IMPERMEABLE"; caracterizándose por lo siguiente:

35. 1º.- Procedimiento de fabricación de película de viscosa transparente e impermeable, caracterizado porque para proteger los artículos envasados en embalaje



192435

de película viscosa, de los perjuicios de la humedad exterior, o bien de la pérdida de humedad interior, se realiza la impermeabilización de la película de viscosa mediante el empleo de derivados de petróleo totalmente inocuos que no comunican olor alguno a la película y conservan su transparencia.

40. 2º.= Procedimiento, según reivindicación 1, caracterizado porque se aplica el producto en continuo por medio de la bobina del celofán, pasando la película por unos cilindros impregnados por un baño de derivados del petróleo, quedando la hoja de celofán impregnada por las dos caras y se seca en la misma máquina por el efecto de insuflación de aire producido por el movimiento de los rodillos, arrollándose el celofán impregnado, o bien almacenándolo en hojas planas.

50. 3º.= Procedimiento de fabricación de película de viscosa transparente e impermeable; tal y como queda substancialmente descrito en la presente memoria, que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 5 de abril de 1950.

LA CELLOPHANE ESPAÑOLA, Cia. Ama.

Per Poder de J. GÓMEZ ACER