

196813

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL



1951

196813

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar

P A T E N T E D E I N V E N C I O N

En España,

por VEINTE años,

para « mejoras en la fabricación de
» colas o disoluciones de caucho».

A nombre de:


Don MIGUEL MERCADAL RAMIS,
de nacionalidad española,

Con domicilio en:

Hermanos Barberá, 29- PALMA DE MALLORCA)
(B A L E A R E S).

-o-

El objeto de la presente solicitud de Patente de In-
vención se refiere a mejoras en la fabricación de colas
o disoluciones de caucho, que tienden a lograr en mejo-
res condiciones este producto de tan universal utiliza-



196813

ción en zapatería e industrias del caucho, para pegamento y aglutinación.

El procedimiento de que se trata consiste en la disolución de caucho virgen en benzol, con adición de colofonia que sirve de carga y facilita la solución.

10 Por lo tanto, se irá vertiendo benzol sobre el caucho virgen al que se ha adicionado colofonia, agitando energicamente y dejandolo luego reposar hasta que la disolución sea homogénea.

15 Una vez lograda la disolución homogénea, se refina por filtrado o tamizado y se anvasa para su expendición.

Las proporciones ponderales de los componentes varían de acuerdo con el grado de viscosidad que se desee posea el producto terminado.

--:-- --:-- , N O T A --:-- --:--

20 Se reivindica:

1ª.- Mejoras en la fabricación de colas o disoluciones de caucho, caracterizado por que la disolución en benzeno, o benzol, de caucho virgen en las proporciones ponderales que aconseje el grado de viscosidad que se desee alcanzar, con adición de colofonia.

25 2ª.- Mejoras en la fabricación de colas o disoluciones de caucho, caracterizado por que la disolución descrita en la anterior reivindicación se facilita por la agitación manual o mecánica de los simples componentes, añadiendo el benzol a la mezcla de goma y colofonia y prolongando la operación hasta obtener una disolución completa.

30 3ª.- Mejoras en la fabricación de colas o disoluciones de caucho, caracterizado por que la disolución obtenida es refinada por filtrado o tamizado.

35 4ª.- Mejoras en la fabricación de colas o disoluciones de caucho.

196813



Consta la presente Memoria de dos hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, dos de Marzo de mil novecientos cincuenta y uno.