

229452

229452

25



MEMORIA DESCRIPTIVA.
=====

PATENTE DE INVENCION.

PAIS : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN
BARNIZ PARA PINTAR Y ABRILLANTAR PAREDES,
SUELOS Y SIMILARES".

=====

A nombre de : DON JOSE CONEJERO GRACIA

Residente en : CAUDETE (Albacete), V. de Gracia, 11.

Nacionalidad : ESPAÑOLA.



- La presente memoria descriptiva se refiere a un procedimiento para la obtención de un barniz para pintar y abrillantar paredes, suelos y similares, con características y ventajas que constituyen una novedad industrial, y por cuyo objeto se solicita la correspondiente Patente de Invención de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto Ley sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar al que suscribe su derecho a la explotación exclusiva en España y Colonias.
- 5.- Este barniz se destina a los usos propios de cualquier barniz en su primitivo estado de obtención, pero se recomienda su uso particularmente en interiores.
- 10.- Sustituye con ventaja al aceite de linaza y secante que se emplea en pintura.
- 15.- Puede mezclarse con cualquier clase de pinturas en polvo para obtener el color que se desee, dando en este caso a la pintura que se consigue un brillo limpio y muy duradero.
- 20.- La pintura que se obtiene mediante la mezcla de este barniz con la pintura en polvo puede emplearse en pintar paredes, toda clase de maderas y el cristal, incluso el hierro, formando una capa delgada muy brillante y resistente al descascarillado. Asimismo puede utilizarse sin mezcla alguna para abrillantar pavimentos bien de madera o de loseta de barro, hidráulica, ladrillos, etc.
- 25.- Se conserva perfectamente en cualquier lugar, pues no precisa para su conservación una temperatura determinada.



Es inflamable cuando se encuentra en estado líquido, mediante llama pequeña y lenta, y pierde esta propiedad en el momento de utilizarlo, bien sólo o bien con mezcla de pinturas.

30.- Dicho lo que antecede a continuación se pasa a describir el procedimiento objeto de esta Patente de Invención.

Se introduce en un recipiente de hierro, procelana, hojalata o barro de 20 a 60 gramos de colofonia o pez griega, procediéndose al calentamiento en un fogón de carbón o de

35.- otra materia combustible de muy reducida llama hasta que se forme un líquido de densidad parecida al agua, evitando llegue a la ebullición.

A continuación, es decir, una vez que la pez griega se encuentra en estado líquido, con la mayor rapidez se traslada a una habitación o departamento distinto al que se efectuó el calentamiento, y en el cual no debe haber fuego de ninguna clase para evitar que el vapor emanado por los 50 a 40.- 90 c.c. de gasolina que han de mezclarse con la pez griega, en estado líquido y muy caliente, pueda producir incendio.

45.- La mezcla de la pez griega y de la gasolina se efectúa del modo siguiente: se dispone de 50 a 90 c.c. de gasolina y se vierte poco a poco en el recipiente que contiene la pez griega, batiéndose continuamente hasta que la gasolina a mezclar se agote. Terminada esta operación se deja enfriar

50.- quedando así lista para su uso, permaneciendo siempre en estado líquido.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y el modo de llevarlo a la práctica se hace constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle, sin que por ello se altere la esencia 55.-



del invento.

N O T A.
=====

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de esta Patente de Invención en España,

60.- por veinte años, son los siguientes:

1º.- Un procedimiento para la obtención de un barniz para pintar y abrillantar paredes, suelos y similares, caracterizado porque en un recipiente se colocan de 20 a 60 gramos de colofonia o pez griega, procediéndose a su calentamiento en un

65.- fogón de carbón o de otra materia combustible de muy reducida llama hasta que se forme un líquido de densidad parecida al agua, evitando llegue a la ebullición.

2º.- Un procedimiento según el punto 1º, caracterizado porque inmediatamente con la mayor rapidez y en habitación o departamento distinto en el que se ha efectuado la licuación de la colofonia o pez griega, se mezcla con éste de 50 a 90 c.

70.- c. de gasolina, la cual se va vertiendo en el recipiente que contiene la colofonia, poco a poco, hasta que se agote, batiéndose la mezcla de una manera continua durante esta operación; a continuación se deja enfriar, quedando así lista para su uso, permaneciendo siempre en estado líquida.

75.- 3º.- "UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN BARNIZ PARA PINTAR Y ABRILLANTAR PAREDES, SUELOS y SIMILARES", todo tal y conforme se describe en la presente memoria, la cual consta de

80.- 80 líneas.

Madrid, 25 JUN. 1956

JOSE CONEJERO GRACIA.

P.