



326374

326374

CERTIFICADO
DE
ADICIÓN

por "MEJORAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL Nº 286.567" bis
por "PERFECCIONAMIENTOS EN LA CONSTITUCION DE ENTRETELAS", a
favor de DON TEOFILO GONZALVO GONZALVO, de nacionalidad espa-
ñola, domiciliado en BARCELONA, calle Cisne, nº 18, 2ª 1ª.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente certificado de adición se refiere a unas mejoras en el objeto de la patente principal nº 286 567 por perfeccionamientos en la constitución de entretelas.

5. En la patente principal se ha previsto la obtención de entretelas a partir de dos láminas de entretela unidas mediante una lámina de materia plástica, y aplicación de calor y presión.

10. Esta forma de aplicación, si bien resulta adecuada, no es conveniente para ciertos casos en los que se requiere, aparte de la flexibilidad, una gran rigidez de la posición

326374



estable de la entretela, que no merme la flexibilidad primitiva.

5. Esta deficiencia se ha subsanado mediante un certificado de adición a la patente principal, en el cual se preveía disponer a continuación de las dos láminas de entretela, un refuerzo constituido por un tejido recio y claro de tarlatana que se fija de la misma forma al conjunto de entretela, junto con una segunda lámina de plástico, tal como poliéster o polietileno, realizándose posteriormente la unión del paquete constituido, por presión y calor, de forma que el material sintético funda adquiriendo la fluidez suficiente para la adherencia de la entretela más exterior y la tarlatana.

15. En el presente certificado de adición, se ha previsto una nueva mejora relativa al primer certificado de la patente principal nº 286 567, cuya mejora tiende a lograr una mayor rigidez por zonas, sin menoscabo de la flexibilidad general de la entretela y sin aumento apreciable del grosor de la misma. Estas mejoras, están preferentemente indicadas para su aplicación en la fabricación de entretelas de cuellos de camisas, de tejido que no precisa plancha, y en cuyos cuellos y merced a los refuerzos antedichos, se logra una estabilidad de tipo permanente en las zonas más delicadas y que deben estar sometidas a trabajo de deformación más intenso, tales como las puntas de los cuellos, que constituyen en esencia la parte primordial y visible de una camisa.

25. En el presente certificado, se ha ideado la novedad de aplicar sobre el tejido de tarlatana, una pieza previamente troquelada del mismo material, con interposición de lámina



326374

- de plástico, y de tal manera que sus hilos de trama estén cruzados en diagonal con respecto a los hilos de trama de la pieza de tarlatana primitiva. Este segundo aplique o refuerzo parcial, se solidariza por medios similares a los descritos anteriormente, o sea mediante presión y calor.
- 5.

- La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales y medios más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.
- 10.



326374

H O T A

Hecha la descripción del presente invento, lo que se declara como nuevo y de propia invención, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Mejoras en el objeto de la patente principal nº 286 567 por perfeccionamientos en la construcción de entretelas, caracterizadas esencialmente por el hecho de partirse de dos piezas de tejido de entretelas superpuestas, con lámina de material plástico intermedio, sobre las cuales se han dispuesto unas zonas de refuerzo parciales,
10. integradas por un tejido recio y claro de tarlatana, lámina de plásticos y tejido de tarlatana, sirviendo de base estas zonas de refuerzo, a unos nuevos refuerzos de menor área, constituidos a partir de tejidos previamente troquelados de tarlatana, con su correspondiente lámina
15. de plástico interpuesta, y presentando la trama de estos nuevos refuerzos, una orientación angular diferente con respecto a la trama del tejido de tarlatana subyacente, realizándose la unión de este apilamiento por calor y presión.
20. 2. Mejoras en el objeto de la patente principal nº 286 567 por perfeccionamientos en la constitución de

= 5 =



326374

entretelas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de 5 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

5.

Madrid, a 5 MAY. 1966

p.a.

R. P. JAIME ISERN
Jose Rodriguez

Firmado: JOSE RODRIGUEZ